



11

Certif. No: 2477 - CPR - 1911

Proizvodač/Producer/Proizvajalec:

Ciglana Cerje Tužno d.o.o.

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac; Republika Hrvatska
tel. +385 (0)42 406 352
www.ciglanacerjetuzno.hr

UNITHERM 19/50 Z	
Opečni zidni element / Opečni zidak / Clay masonry unit	
Dimenzije/Dimensions/Dimenzije:	
500/190/238 mm	
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Prema priloženom crtežu/As in attached drawing/Kot v priloženi risbi
Upijanje vode/ Water absorption/	Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005 Group 3 unit to EN 1996-1-1:2005
Vrijanje vode: Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/	Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005
Reakcija na ogenj, Razred: Reakcija na ogenj, Razred:	A1
Direktna zračna zvučna izolacija/Direct airborne sound insulation/ Izolacija zvuka, ki se prenese po zraku:	
Bruto obujamska masa u suhom stanju/Gross dry density/Bruto gostota: 700 kg/m ³ (D1)	
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Kao gore/As above/Kot zgoraj
Dimenzijska stabilnost (Kretanje vlage)/ Dimensional stability (Moisture movement)/ Dimenzijska stabilnost (Gibanje vlage):	NPD
Sadržaj aktivnih topiljnih soli/Active soluble salts content/Vsebnost zdravilnih topilnih soli:	NPD-S0
Odporost na smrzavanje/odmrzavanje/ Durability against freeze/thaw/ Odporost na smrzovanje/odmrzovanje:	NPD-F0
Sadržaj štetnih tvari/Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Koeficijent difuzije vodenе pare/ Water vapour diffusion coefficient/ Koeficijent prepustnosti vodenе pare:	$\mu = 5/10$
Topilska provodljivost/ Thermal conductivity, λ_{10xy} / Toplotna prevodnost:	$\lambda = 0,294 \text{ W/mK}$
Uskladena tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnična specifikacija:	EN 771-1:2011+A1:2015
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.pričlašnjega organa/	2477
Predviđena uporaba/ Intended use / Predviđena uporaba/	Element za zaštićeni nosivi i nenosivi zid/Element za nosilne in nenesilne zaštićene zidake/ For protected bearing and non-bearing walls
Br.kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti/	80
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehnička navodila:	
Namjena: Proizvod je namijenjen za zaštićeni nosivi i nenosivi zid. Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Prilikom izvođenja zida potrebno je pridržavati se slijedećih mjera: zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklop mora iznosi najmanje 30% duljine zidnog elementa; prije zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu te zatim precizno izravnavajući podlogu mortom minimalne debljine 1 cm; zidove je potrebno zaštititi od vremenskih uvjeta na odgovarajući način; zidanje je dopušteno do temperature od 5°C, osim ako se koriste aditivi sa kojima se može zidati do temperature do -5°C, prije ugradnje opake je potrebno dobro namoći i otratrasi kako se ne bi oslabila veziva svojstva morta; opaka nije dopušteno razbijati zidarskim čekićem, već je potrebno rezati pilom za rezanje opake uz upotrebu zaštitnih sredstava. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama. Skladištenje: na ravnu tvrdnu podlogu, na maksimalno dvije etape s postopečom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	
Namjena: Proizvod je namijenjen za nosilne in nenesilne zaštićene zidake. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi i standardi. Pri sami zidbi od zidanju sten je potrebno upoštevati naslednju navodila: pri zidanju je potrebno zidake prekrivati, preklop mora znašati najmanj 30 % dolžine zidake, pred zidanjem je potrebno ugraditi hidroizolaciju, saj s tem preprečimo vlagu. Tako pripravljen zid je potreban izravnati z malto u minimalnom nanosu 1 cm,zidove je potrebno zaštititi pred vremenskim vplivi na ustrezen način, zidanje je dovoljeno do temperature +5°C, razen če se uporabljajo dodatki s katerimi je mogoče zidati do temperature -5°C, pred vgradnjom je potrebno opako dobro namoći v vodi in očistiti prah, da ne bi oslabili vezivni lastnosti matice za zidanje. Opaka je potrebno rezati z žago za rezanje opake, nikakor pa to ne smemo delati s kladirom. Pri delu moramo uporabljati zaščitna sredstva. Transport: s prevoznim sredstvom namijenjenim za prevoz građevnih materialov na paletah. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladištenje: na ravno trdo podlogo, največ na dve nadstropji z obstopčjo paleto in folijo. Rok uporabe: Neomejeno ob pravilnem skladištenju. Država izvora: Hrvatsko. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	

UNITHERM 19/50 Z	
Opečni zidni element / Opečni zidak / Clay masonry unit	
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Prema priloženom crtežu/As in attached drawing/Kot v priloženi risbi
Upijanje vode/ Water absorption/	Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005 Group 3 unit to EN 1996-1-1:2005
Vrijanje vode: Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/	Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005
Reakcija na ogenj, Razred: Reakcija na ogenj, Razred:	A1
Direktna zračna zvučna izolacija/Direct airborne sound insulation/ Izolacija zvuka, ki se prenese po zraku:	
Bruto obujamska masa u suhom stanju/Gross dry density/Bruto gostota: 700 kg/m ³ (D1)	
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Kao gore/As above/Kot zgoraj
Dimenzijska stabilnost (Kretanje vlage)/ Dimensional stability (Moisture movement)/ Dimenzijska stabilnost (Gibanje vlage):	NPD
Sadržaj aktivnih topiljnih soli/Active soluble salts content/Vsebnost zdravilnih topilnih soli:	NPD-S0
Odporost na smrzavanje/odmrzavanje/ Durability against freeze/thaw/ Odporost na smrzovanje/odmrzovanje:	NPD-F0
Sadržaj štetnih tvari/Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Koeficijent difuzije vodenе pare/ Water vapour diffusion coefficient/ Koeficijent prepustnosti vodenе pare:	$\mu = 5/10$
Topilska provodljivost/ Thermal conductivity, λ_{10xy} / Toplotna prevodnost:	$\lambda = 0,294 \text{ W/mK}$
Uskladena tehnička specifikacija/ Harmonised technical specification/ Harmonizirana tehnična specifikacija:	EN 771-1:2011+A1:2015
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident.št.pričlašnjega organa/	2477
Predviđena uporaba/ Intended use / Predviđena uporaba/	Element za zaštićeni nosivi i nenosivi zid/Element za nosilne in nenesilne zaštićene zidake/ For protected bearing and non-bearing walls
Br.kom. na paleti/ Quantity/ Št.kos. na paleti/	80
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehnička navodila:	
Namjena: Proizvod je namijenjen za zaštićeni nosivi i nenosivi zid. Zidarski radovi: moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i normama. Prilikom izvođenja zida potrebno je pridržavati se slijedećih mjera: zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklop mora iznosi najmanje 30% duljine zidnog elementa; prije zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu te zatim precizno izravnavajući podlogu mortom minimalne debljine 1 cm; zidove je potrebno zaštititi od vremenskih uvjeta na odgovarajući način; zidanje je dopušteno do temperature od 5°C, osim ako se koriste aditivi sa kojima se može zidati do temperature do -5°C, prije ugradnje opake je potrebno dobro namoći i otratrasi kako se ne bi oslabila veziva svojstva morta; opaka nije dopušteno razbijati zidarskim čekićem, već je potrebno rezati pilom za rezanje opake uz upotrebu zaštitnih sredstava. Transport: prijevoznim sredstvom namijenjenim za prevoz građevnog materijala na paletah. Skladištenje: na ravnu tvrdnu podlogu, na maksimalno dvije etape s postopečom paletem i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	
Namjena: Proizvod je namijenjen za nosilne in nenesilne zaštićene zidake. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v skladu z veljavnimi predpisi i standardi. Pri sami zidbi od zidanju sten je potrebno upoštevati naslednju navodila: pri zidanju je potrebno zidake prekrivati, preklop mora znašati najmanj 30 % dolžine zidake, pred zidanjem je potrebno ugraditi hidroizolaciju, saj s tem preprečimo vlagu. Tako pripravljen zid je potreban izravnati z malto u minimalnom nanosu 1 cm,zidove je potrebno zaštititi pred vremenskim vplivi na ustrezen način, zidanje je dovoljeno do temperature +5°C, razen če se uporabljajo dodatki s katerimi je mogoče zidati do temperature -5°C, pred vgradnjom je potrebno opako dobro namoći v vodi in očistiti prah, da ne bi oslabili vezivni lastnosti matice za zidanje. Opaka je potrebno rezati z žago za rezanje opake, nikakor pa to ne smemo delati s kladirom. Pri delu moramo uporabljati zaščitna sredstva. Transport: s prevoznim sredstvom namijenjenim za prevoz građevnih materialov na paletah. Med transportom mora biti blago ustrezno zavarovano. Skladištenje: na ravno trdo podlogo, največ na dve nadstropji z obstopčjo paleto in folijo. Rok upotrebe: Neograničeno ob pravilnem skladištenju. Država izvora: Hrvatsko. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	