

 11 Certif. No: 2477 - CPR - 1911	
Proizvođač/Producer/Proizvajalec: Ciglanica Cerje Tužno d.o.o. Cerje Nebojše 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska tel. +385 (0)42 406 352 www.ciglanacerjetuzno.hr	
UNITHERM 11,5/50 Z PROFI  Opečni zidni element / Opečni zidak / Clay masonry unit Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: 500/115/249 mm	
Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance no./ Izjava o lastnostih št./ : 020-1-25	
Razred proizvodnje/Category/Kategorija opeke: Dimenzije/Dimensions/Mere	I CL 500/115/249 mm
Dopušteno odstupanje dimenzija/Dimensional tolerances/Dimenzije tolerance : Razred dopuštenih odstupanja/Tolerance category/Kategorija odstopanja dimenzija:	
Razred raspona/Range category/Kategorija raspona: Ravnost / planparallelnost	T1 R1 0,2 / 1,5 mm
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Prema priloženom crtežu/As in attached drawing/Kot v priloženi risbi Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005 Group 3 unit to EN 1996-1-1:2005 Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005
Bruto težina/Gross weight/Bruto teža	1250 kg
Tlačna čvrstoća (mjerena okomito)/ Compressive strength (⊥ to bedface)/ Tlačna trdnost (⊥ na naležno ploskev):	≥ 10 N/mm²
Tlačna čvrstoća (mjerena horizontalno) Compressive strength (⊥ to header) Tlačna trdnost (⊥ na bočno ploskev)	NPD
Čvrstoća prijanjanja/ Bond strength/Trdnost vez:	0,15/0,30 N/mm²
Upijanje vode/ Water absorption/ Vpijanje vode:	Opeku zaštišiti od vlage. Not to be left exposed. Ne pustiti izpostavljen.
Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ogenj, Razred:	A1
Direktna zračna zvučna izolacija/Direct airborne sound insulation/ Izolacija zvuka, ki se prenasa po zraku: Bruto obujmanska masa u suhom stanju/Gross dry density/Bruto gostota: 790 kg/m ³ (D1)	
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Kao gore/As above/Kot zgoraj
Dimenzijaska stabilnost (Kretanje vlage)/ Dimensional stability (Moisture movement)/ Dimenzijaska stabilnost (Gibanje vlage):	NPD
Sadržaj aktivnih tvari/Content of active substances/ Sadržaj aktivnih tvari/Content of active substances:	NPD-S0
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje/ Durability against freeze/thaw/ Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje:	NPD-F0
Sadržaj štetnih tvari/Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Koeficijent difuzije vodene pare/ Water vapour diffusion coefficient/ Koeficijent propusnosti vodne pare:	μ = 5/10
Toplinska provodljivost/ Thermal conductivity, λ₁₀₂₅/ Toplinska prevodnost:	NPD
Usklađena tehnička specifikacija/ Harmonized technical specification/ Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 771-1:2011+A1:2015
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident. št. prijavljenog organa:	2477
Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena uporaba:	Element za zaštićenje nenosivih zid/Element za nenosilne walls
Br.kom. na palet/ Quantity/ Št.kos. na paleti:	100
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehnička navodila:	
Namjena: Proizvod je namijenjen za zaštićenje nenosivih zid tehnikom lijepljenja jednodimenzionalnim, višenamjenskim polietilenskim ljepljivom na temperaturi u rasponu od -15°C do +35°C. Zidarski radovi tehnikom lijepljenja moraju se izvesti strogo prema važećim propisima i normama. Prilikom izvođenja zida potrebno je pridržavati se sljedećih mjera: zidanje tehnikom lijepljenja mora se izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa. Priprema podloge i upute za lijepljenje brušene opeke: prije zidanja tehnikom lijepljenja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu. Podlogu očistiti i ukloniti sve tvari koje se mogu vezivati kao što su prašina, masi i dr. Podlogu i zidne elemente prije nanošenja ljepljiva dobro navlažiti prskanjem vode. Višak ljepljiva odmah ukloniti sredstvom za čišćenje polietilenskog pjena ili acetonom. Na brušenu opeku UNITHERM PROFIL nanijeti dva paralelna sloja širine oko 3-4 cm na udaljenosti 2-3 cm od vanjskog ili unutarnjeg ruba opeke. Svaki sljedeći red opeke početi polagati oko 2 min nakon nanošenja ljepljiva da na ljeplju ne nastane tanki film. Ljepljene položene opeke ne smiju se podizati ili pomićati jer se u tom slučaju mora ponoviti postupak nanošenja cijele količine ljepljiva. Opeku nije dopušteno razbijati zidarskim čekićem, već je potrebno rezati pilom za rezanje opeke uz upotrebu zaštitnih sredstava. Transport: prijevozom sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na paletama. Skladištenje: na ravnu brdu pripremljenu, na maksimalno dvije etaže s postojećom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvjet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	
Namen: Izdelek je namenjen zaščiteni nosilni in nenosilni steni s tehniko lepljenja z enogdimenzionalnim, večnamjenskim polietilenskim lepilom v temperaturnem območju od -15°C do +35°C. Zidarska dela s tehniko lepljenja morajo biti izvedena profesionalno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Pri gradnji stene je treba upoštevati naslednje ukrepe: zidanje s tehniko lepljenja je treba izvesti s pravilno zidno povezo, prekrivanje pa mora biti vsaj 30% dolžine elementa stene. Priprava podlage in navodila za lepljenje brušenih opek: pred zidanjem s tehniko lepljenja je treba vgraditi hidroizolacijo, da stene ne absorbirajo vlago. Očistite podlago in odstranite vsa veziva, kot so prah, masloče itd. Pred nanosom lepila dobro namočite podlago in stenske elemente s pršljenjem vode. Očedeno lepilo takoj odstranite s čistilno iz polietilenske pene ali acetonom. Na brušene opeke UNITHERM PROFIL nanesite dva vzporedna sloja široka približno 3-4 cm na razdalji 2-3 cm od zunanjega ali notranjega roba opeke. Vsako naslednjo vrsto opeke začnite polagati približno 2 minuti po nanosu lepila, tako da na lepilu ne nastane tanki film. Lepljene položene opeke se ne sme dvigovati ali premikati, v tem primeru je treba ponoviti postopek nanosa celotne količine lepila. Zidaka ni dovoljno lomiti z zidarskim kladivom, vendar ga je treba z uporabo zidarskih sredstev razrezati z opečno žago. Prevoz: pripravo sredstvo, namenjeno za prevoz gradbenega materiala na paletah. Skladičenje: na ravni trdi podlagi, v največ dveh nadstropjih z obstoječo paletno folijo. Rok uporabnosti: Neomejeno, če je izdelek pravilno shranjen. Država izvora: Hrvaška	

	
11 Certif. No: 2477 - CPR - 1911 Proizvođač/Producer/Proizvajalec: Ciglane Cerje Tužno d.o.o. Cerje Nebojše 2, 42243 Maruševec; Republika Hrvatska tel. +385 (0)42 406 352 www.ciglanacerjetuzno.hr	
 UNITHERM 11,5/50 Z PROFI Opečni zidni element / Opečni zidak / Clay masonry unit Dimenzije/Dimensions/Dimenzije: 500/115/249 mm	
Izjava o svojstvima br. / Declaration of performance no. / Izjava o lastnostih št./ : 020-1-25	
Razred proizvodnje/Category/Kategorija opeke:	I CL
Dimenzije/Dimensions/Mere	500/115/249 mm
Dopušteno odstupanje dimenzija/Dimensional tolerances/Dimenzijske tolerance :	
Razred dopuštenih odstupanja/Tolerance category/Kategorija odstupanja dimenzija:	T1
Razred raspona/Range category/Kategorija raspona:	R1
Ravnost / planparallelnost	0,2 / 1,5 mm
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Prema priloženom crtežu/As in attached drawing/Kot v priloženi risbi Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-2:2005 Group 3 unit to EN 1996-1-2:2005 Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-2:2005
Bruto težina/Gross weight/Bruto težina	1250 kg
Tlačna čvrstoća (mjerena okomito)/ Compressive strength (⊥ to bedface)/ Tlačna trdnost (⊥ na naležno ploskev):	≥ 10 N/mm ²
Tlačna čvrstoća (mjerena horizontalno)/ Compressive strength (⊥ to header) Tlačna trdnost (⊥ na bočno ploskev)	NPD
Čvrstoća prijanjanja/ Bond strength/Trdnost vezi:	0,15/0,30 N/mm ²
Upijanje vode/ Water absorption/ Vpijanje vode:	Opeku zaštititi od vlage. Not to be left exposed. Ne pustiti izpostavljenje.
Reakcija pri požaru, Razred/ Reaction to fire, Euroclass/ Reakcija na ogenj, Razred:	A1
Direktna zračna izolacija/Direct airborne sound insulation/ Izolacija zvuka, ki se prenasa po zraku: Bruto obujamska masa u suhom stanju/Gross dry density/Bruto gostota:	790 kg/m ³ (D1)
Oblik/Configuration/Konfiguracija:	Kao gore/As above/Kot zgoraj
Dimenzijska stabilnost (Kretanje vlage)/ Dimensional stability (Moisture movement)/ Dimenzijska stabilnost (Gibanje vlage):	NPD
Sadržaj aktivnih tvari/soli/Active soluble salts content/Vsebnost zdravilnih topnih soli:	NPD-S0
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje/ Durability against freeze/thaw/ Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje:	NPD-F0
Sadržaj štetnih tvari/Dangerous substance/ Vsebnost nevarnih snovi	Nema/ No/ Nema
Koeficijent difuzije vodene pare/ Water vapour diffusion coefficient/ Koeficijent prepustnosti vodne pare:	μ = 5/10
Toplinska provodljivost/ Thermal conductivity, λ _{1050K} / Toplinska prevodnost:	NPD
Usklađena tehnička specifikacija/ Harmonized technical specification/ Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 771-1:2011+A1:2015
Identifikacijski broj prijavljenog tijela/ Identification number of notified body/ Ident. št. prijavljenog organa:	2477
Predviđena uporaba/ Intended use/ Predviđena uporaba:	Element za zaštićeni nenosilni zid/Element for nonload bearing walls zaštićene zidake/ For protected non-bearing walls
Br.kom. na palet/ Quantity/ Št.kos. na palet/	100
Datum kontrole/Date of production control/ Vreme kontrole proizvodnje:	
Tehničke upute/Technical instructions/Tehniška navodila:	
Namjena: Proizvod je namijenjen za zaštićeni nenosilni zid tehnikom ljepljenja jednokomponentnim, višenamjenskim polietarskim lepljivom na temperaturi u rasponu od -15°C do +35°C. Zidarski radnik tehnikom ljepljenja moraju se izvesti strogo prema važećim propisima i normama. Prilikom izvođenja zida potrebno je pridržavati se sljedećih mjera: zidanje tehnikom ljepljenja mora se izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa. Priprema podloge i upute za ljepljenje brušenog opeke: prije zidanja tehnikom ljepljenja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu. Podlogu očistiti i ukloniti sve tvari koje se mogu vezivati kao što su prašina, masi i dr. Podlogu i zidne elemente prije nanošenja lepljiva dobro navlažiti prskanjem vode. Visak lepljiva odmah ukloniti sredstvom za čišćenje polietarskim pjenom ili acetonom. Na brušenu opeku UNITHERM PROFI nanijeti dva paralelna sloja širine oko 3-4 cm na udaljenosti 2-3 cm od vanjskog ili unutarnjeg ruba opeke. Svaki sljedeći red opeke početi polagati oko 2 min nakon nanošenja lepljiva da na lepljivu ne nastane tanak film. Zaljepljene položene opeke ne smiju se podizati ili pomićati jer se u tom slučaju mora ponoviti postupak nanošenja cijele količine lepljiva. Opeku nije dopušteno razbijati zidarskim čekićem, već je potrebno rezati pilom za rezanje opeke na upotrebu zaštitnih sredstava. Transport: prijevozom sredstvom namijenjenim za prijevoz građevnog materijala na palete. Skladištenje: na ravnu tlu, na ravnom tlu, na maksimalno dvije etaže s postojecom paletom i folijom. Rok upotrebe: Neograničeno uz uvijet pravilnog skladištenja proizvoda. Zemlja porijekla: Hrvatska	
Namen: Izdelek je namenjen zaštićeni nosilni in nenosilni steni s tehniko lepljenja z enkomponentnim, večnamenskim polietarskim lepljivom v temperaturnem območju od -15°C do +35°C. Zidarska dela s tehniko lepljenja morajo biti izvedena profesionalno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Pri gradnji stene je treba upoštevati naslednje ukrepe: zidanje s tehniko lepljenja je treba izvesti s pravilno zidno povezo, prekrivanje pa mora biti vsaj 30% dolžine elementa stene. Priprava podlage in navodila za lepljenje brušenih opek: pred zidanjem s tehniko lepljenja je treba vgraditi hidroizolacijo, da stene ne absorbirajo vlago. Očistite podlago in odstranite vsa veziva, kot so prah, masboče itd. Pred nanosom lepljiva dobro namočite podlago in stenske elemente s pršnjem vode. Odovčno lepljivo takoj odstranite s čistilom iz polietarske pene ali acetonom. Na brušeno opeko UNITHERM PROFI nanestite dva vzporedna sloja široka približno 3-4 cm na razdalji 2-3 cm od zunanjega ali notranjega roba opeke. Vsako naslednjo vrsto opeke začnite polagati približno 2 minuti po nanosu lepljiva, tako da na lepljivo ne nastane tanek film. Lepljene položene opeke se ne sme dvigovati ali premikati, v tem primeru je treba ponoviti postopek nanašanja celotne količine lepljiva. Zidaka ni dovoljeno lomiti z zidarskim kladivom, vendar ga je treba z uporabo zaščitnih sredstev razrezati z opečno žago. Prevoz: prevozno sredstvo, namenjeno za prevoz gradbenega materiala na palete. Skladičenje: na ravni trdi podlagi, v največ dveh nadstropjih z obstojčo paleto in folijo. Rok uporabnosti: Neomejeno, če je izdelek pravilno shranjen. Država izvora: Hrvaška	